



TONERTEX

REF: VI-101 a VI-162 y VI-703 a VI-770

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura vinil-acrítica diluible con agua de acabado mate, alto cubrimiento, resistencia a la intemperie y excelente lavabilidad con una amplia gama de colores: blancos, colores pasteles y concentrados.

2. USOS:

Recomendada para superficies interiores y exteriores donde se requiere un acabado de alta durabilidad.

Igualmente puede ser utilizada en superficies de madera, cemento y asbesto-cemento.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Varios colores
Rendimiento Teórico a 2 manos (m²/Gl)	30 – 40
Peso/Gal (Kg/Gl)	4,8 - 5,4
Viscosidad STORMER a 25°C.	120 - 125 KU.
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Al tacto	30 minutos
Repintado	2 horas
Tiempo para lavar con agua y jabón de tocador	20 – 30 días

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la clase de substrato sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

COLORES			
TONERTEX TIPO 1 TONOS PASTELES		TONERTEX TIPO 1 CONCENTRADOS	
VI-101	BLANCO SUPER LAVABLE	VI-703	AMARILLO
VI-107	BLANCO DURAZNO	VI-705	ROJO
VI-110	GRIS BASALTO	VI-706	MANDARINA
VI-111	BLANCO ARENA	VI-710	MAGENTA
VI-112	BLANCO HUESO	VI-711	VIOLETA
VI-120	BLANCO MANZANA	VI-713	AZUL MEDITERRANEO
TONERTEX TIPO 1 OBRAS		VI-717	AZUL MILANO
VI-151	BLANCO OBRAS	VI-719	VERDE PINO
VI-154	BLANCO ALMENDRA OBRAS	VI-720	VERDE OSCURO
VI-162	BLANCO HUESO OBRAS	VI-721	OCRE
		VI-723	ROJO COLONIAL
		VI-730	NEGRO
		VI-766	NARANJA
		VI-770	VERDE PRIMAVERAL

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar vinilo **TONERTEX®** es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que este seca, libre de polvo, mugre, pintura suelta, grasa y todo material extraño, para una mejor adherencia.
- ✓ Se deben eliminar los restos de pinturas aplicadas anteriormente, cales, carburos y humedades con rasqueta metálica o cepillo de alambre.
- ✓ Resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie.
- ✓ Para superficies con pintura brillante, primero lije suavemente para suprimir el brillo (Lija N° 180). Para superficies con acabados mate, limpie y deje secar bien.
- ✓ En caso de que la superficie este limpia y libre de cualquier contaminante, se puede lijar suavemente para mejorar la durabilidad y adherencia del producto.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Mezclar muy bien la pintura con una espátula limpia, raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.

Diluya cuando sea necesario máximo con ¼ de agua por galón de pintura. Diluya únicamente la cantidad de producto que va a utilizar.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Cuñete de 5 galones
- ✓ Balde 2.5 galones
- ✓ Balde 2 galones
- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

8. RECOMENDACIONES GENERALES:

- ✓ El equipo de aplicación debe lavarse en un recipiente con agua inmediatamente después del trabajo.
- ✓ Para limpieza con agua y jabón de tocador, se recomienda dejar secar por lo menos 20 a 30 días después de aplicado.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.



Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com